

Denominazione	SYNUIL SMALTO BRILLANTE
Descrizione	Smalto brillante a base di resine alchidiche per esterni ed interni. Ideale per superfici in ferro e legno.
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> - Elevata resistenza agli agenti atmosferici - Ottimo potere coprente - Elevata brillantezza e distensione - Eccellente resistenza alla luce
Baldini Tecnicolor	Oltre 1000 colori per Synuil Smalto Brillante con il Sistema Tintometrico Baldini Tecnicolor Edilizia
Classificazione (UNI 8681)	B4. A.O.B.O.AB Pittura per finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, lucida, alchidica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica. Valore limite UE di COV per Synuil Smalto (cat. A/d): 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Synuil Smalto contiene al massimo 400 g/L di COV.
Ciclo applicativo	<p>FERRO NUOVO: lasciare arrugginire la superficie per favorire il distacco della calamina. Togliere completamente la ruggine con spazzola di ferro o altri mezzi abrasivi. Procedere all'applicazione di due mani di antiruggine, dando preferibilmente la prima a pennello. Applicare quindi due mani di smalto a distanza di 24 ore l'una dall'altra, carteggiando leggermente dopo la prima mano.</p> <p>FERRO VERNICIATO: pulire con cura la superficie con acqua e detergente. Eliminare eventuale vernice in fase di distacco, spazzolare e carteggiare tali zone ed applicare una o due mani di antiruggine. Carteggiare e procedere all'applicazione di una o due mani i prodotto.</p> <p>LEGNO NUOVO ALL'ESTERNO: carteggiare e trattare il supporto con impregnante per legno, lasciare essiccare completamente e carteggiare di nuovo. Applicare quindi due o più mani di prodotto, intervallate da leggera carteggiatura.</p> <p>LEGNO NUOVO ALL'INTERNO: trattare il supporto con impregnante per legno, lasciare essiccare completamente e carteggiare a fondo. Applicare una o due mani di pittura opaca di fondo. Applicare infine due mani di prodotto, intervallate da leggera carteggiatura.</p> <p>LEGNO VERNICIATO: pulire accuratamente il supporto con acqua e detergente. Eliminare eventuali parti in fase di distacco, stuccare ove è necessario e carteggiare a fondo. Applicare infine due mani di prodotto, intervallate da una leggera carteggiatura.</p>
Consigli pratici	<p>Per ottenere ottimi risultati nell'applicazione dei vari prodotti verniciati e non incorrere in fenomeni di "raggrinzimento" o "rimozione", si consiglia di arrivare agli spessori desiderati dando più mani, anziché una sola. Si consiglia inoltre di carteggiare leggermente tra una mano e l'altra e di non sovraverniciare prima di 24 ore dall'avvenuto secco al tatto del prodotto applicato. Prestare attenzione a ricoprire perfettamente con il prodotto le superfici da pitturare senza lasciare fessurazioni, piccoli buchi od angoli scoperti: da questi punti inizierebbe un rapido processo di deterioramento del film e del supporto.</p> <p>Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min 5°C / max. 35; umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi; temperatura del supporto : min. 5°C / max. 35; supporto asciutto.</p>
Precauzioni di sicurezza	<p>Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.</p> <p>Richiede etichettatura (D. L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni). Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</p> <p>I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</p>

Voce di capitolato

Applicazione di SYNUIL SMALTO BRILLANTE con un consumo medio di _____ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura gloss	MPL 030 (UNI 9389)	Brillante Min. 85
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	0,930 ÷ 1,250
Viscosità ISO Ø 8 , s	MPL 029 (UNI 8356)	44 ÷ 55
Resa teorica per mano mq \ lt	MPL 052 (ISO 7254)	16 ÷ 18
Spessore secco consigliato micron per mano	MPL 056 (ASTM D 1186)	30 ÷ 35
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	> 21
Contenuto solidi % in peso (Rif. al Bianco 900)	MPL 027 (UNI 8906)	69 ÷ 74
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	Max. 1
Secco al tatto h	MPL 033	1 ÷ 5
Secco in profondità h	MPL 033	Max 18
Sovraverniciabilità h	MPL 037	Dopo 24
Esterni \ Interni		SI \ SI
Colori		Colori di cartella
Legante		alchidico
Pulizia attrezzi		Acquaragia Tre Palme o Azzurra
Diluyente		Azzurra Acquaragia Inodore
Applicazione a rullo % in volume	MPL 063	Pronto all'uso; eventualmente diluire al max. 8%
Applicazione a pennello % in volume	MPL 063	Pronto all'uso; eventualmente diluire al max. 8%
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume	MPL 063	Diluire al max. 10 % Ugello 1,2 ÷ 1,5 mm Pressione 2,5 atm

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

 **BALDINI VERNICI**
Protagonisti del colore

M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.baldinivernici.it, E-mail: info@baldinivernici