

<b>Denominazione</b>	<b>SYNUIL MATT</b>
<b>descrizione</b>	Smalto satinato antigraffio per esterni ed interni a base di resine alchidiche-uretanizzate. Per legno e ferro.
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ottima elasticità ed adesione</li><li>- Resistente alla presa di sporco</li><li>- Eccellente copertura</li><li>- Resistente all'abrasione</li><li>- Finitura vellutata</li></ul>
<b>Baldini Tecnicolor</b>	Oltre 1000 colori per Synuil Matt con il Sistema Tintometrico Baldini Tecnicolor Edilizia
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B4. A.O.B.I.BA Pittura per finitura in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, semilucida, alchidica, uretanica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica. Valore limite UE di COV per Synuil Matt Smalto (cat. A/d): 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010) Synuil Matt Smalto contiene al massimo 400 g/L di COV.
<b>Ciclo applicativo</b>	<p><b>FERRO NUOVO:</b> lasciare arrugginire la superficie per favorire il distacco della calamina. Togliere completamente la ruggine con spazzola di ferro o altri mezzi abrasivi. Procedere all'applicazione di due mani di antiruggine, dando preferibilmente la prima a pennello. Applicare quindi due mani di smalto a distanza di 24 ore l'una dall'altra, carteggiando leggermente dopo la prima mano.</p> <p><b>FERRO VERNICIATO:</b> pulire con cura la superficie con acqua e detergente. Eliminare eventuale vernice in fase di distacco, spazzolare e carteggiare tali zone ed applicare una o due mani di antiruggine. Carteggiare e procedere all'applicazione di una o due mani i prodotto.</p> <p><b>LEGNO NUOVO ALL'ESTERNO:</b> carteggiare e trattare il supporto con impregnante per legno, lasciare essiccare completamente e carteggiare di nuovo. Applicare quindi due o più mani di prodotto, intervallate da leggera carteggiatura.</p> <p><b>LEGNO NUOVO ALL'INTERNO:</b> trattare il supporto con impregnante per legno, lasciare essiccare completamente e carteggiare a fondo. Applicare una o due mani di pittura opaca di fondo. Applicare infine due mani di prodotto, intervallate da leggera carteggiatura.</p> <p><b>LEGNO VERNICIATO:</b> pulire accuratamente il supporto con acqua e detergente. Eliminare eventuali parti in fase di distacco, stuccare ove è necessario e carteggiare a fondo. Applicare infine due mani di prodotto, intervallate da una leggera carteggiatura.</p>
<b>Consigli pratici</b>	<p>Per ottenere ottimi risultati nell'applicazione dei vari prodotti verniciati e non incorrere in fenomeni di "raggrinzimento" o "rimozione", si consiglia di arrivare agli spessori desiderati dando più mani, anziché una sola. Si consiglia inoltre di carteggiare leggermente tra una mano e l'altra e di non sovraverniciare prima di 24 ore dall'avvenuto secco al tatto del prodotto applicato. Prestare attenzione a ricoprire perfettamente con il prodotto le superfici da pitturare senza lasciare fessurazioni, piccoli buchi od angoli scoperti: da questi punti inizierebbe un rapido processo di deterioramento del film e del supporto.</p> <p>Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min 5°C / max 35; umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi; temperatura del supporto : min. 5°C / max 35; supporto asciutto.</p>
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<p>Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.</p> <p>Richiede etichettatura (D. M. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</p> <p>I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</p>

**Voce di capitolato**

Applicazione di SYNUIL MATT con un consumo medio di \_\_\_\_\_ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di € \_\_\_\_\_ al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura gloss	MPL 030 (UNI 9389)	Satinato 10 ÷ 25
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	0,940 ÷ 1,320
Viscosità ISO Ø 8 , s	MPL 029 (UNI 8356)	25 ÷ 40
Resa teorica per mano mq \ lt	MPL 052 (ISO 7254)	16 ÷ 20
Spessore secco consigliato micron per mano	MPL 056 (ASTM D 1186)	35 ÷ 40
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	> 21
Contenuto solidi % in peso (Rif. al Bianco 900)	MPL 027 (UNI 8906)	61 ÷ 65
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	N.D.
Secco al tatto h	MPL 033	Max 2
Secco in profondità h	MPL 033	Max 12
Sovraverniciabilità h	MPL 037	Dopo 24
Esterni\Interni		S\SI
Colori		Colori di cartella
Legante		Alchidico uretanizzato
Pulizia attrezzi		Azzurra Acquaragia Inodore
Diluyente		Azzurra Acquaragia Inodore
Applicazione a rullo % in volume	MPL 063	Pronto all'uso; eventualmente diluire max. 5%
Applicazione a pennello % in volume	MPL 063	Pronto all'uso; eventualmente diluire max. 5%
Applicazione a spruzzo ed aria	MPL 063	Diluire al max 5% Ugello 1,2 ÷ 1,5 mm Pressione 2,5 atm

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.