

arteMURI®  
1 acrilici

# UNO TRASPIRA

Pittura traspirante per interni  
a alta copertura



## Descrizione prodotto e campi di impiego

UNO TRASPIRA è una idropittura traspirante, con un regolato contenuto di copolimeri sintetici in dispersione acquosa, esente da solventi e a basso contenuto di VOC. Presenta un aspetto opaco, liscio e vellutato e una buona resistenza alla pulibilità. Il prodotto è facilmente applicabile, con un'eccezionale capacità di copertura, punto di bianco e dilatazione grazie al contenuto di pigmento e inerti fini selezionati. Grazie a queste caratteristiche la finitura presenta aspetti estetici e decorativi di altissima qualità e risulta idonea per qualsiasi superficie murale interna. UNO TRASPIRA è idoneo per l'applicazione all'interno su intonaci di malta a base calce-legante idraulico rifiniti a civile, fondi di finitura a base gesso e pannelli in cartongesso. UNO TRASPIRA è tintegegiabile con il sistema tintometrico arteMURI.

## Vantaggi

ottima traspirabilità  
ottima copertura e punto di bianco  
buona pulibilità  
aspetto opaco  
facilità di applicazione

## Consumo e confezione

UNO TRASPIRA viene fornito in imballi da 5 l e 14 l. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,20 l/m<sup>2</sup> a due mani.



## Voci di capitolato

Le superfici murali interne, quali intonaci cementizi, premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile, conglomerati in calcestruzzo e supporti in gesso in vario genere, possono essere rifinite con l'idropittura traspirante e super coprente, con aspetto opaco, vellutato e di elevata pienezza e pulibilità, UNO TRASPIRA di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di copolimeri in dispersione acquosa. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,20 l/m<sup>2</sup> a due mani.

## Norme sulla conservazione

Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di almeno un anno. Teme il gelo.

## Preparazione del supporto

I supporti nuovi e/o eventuali ripristini (rappezz) devono essere stagionati dal almeno 4 settimane, puliti e asciutti. I vecchi supporti devono essere consistenti, privi di efflorescenze saline e parti poco aderenti, accuratamente puliti a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Per livellare e stuccare imperfezioni quali fori, crepe o cavillature, intervenire prima con adeguato prodotto o malta da ripristino. Ripulire eventuali muffe o alghe presenti con il detergente SEI KO e igienizzare poi la superficie con il risanante SEI OK. Su superfici già tintegegate assicurarsi delle condizioni del film: spazzolare e/o raschiare le pellicole in fase di stacco, rimuovere completamente strati elevati di pitture non aderenti.

## Trattamento del supporto

Intonaci nuovi: applicare una mano di UNO FIX.  
Intonaci con presenza di pitture minerali (calce o silicati): applicare una mano di UNO FIX o ONE MICRO.  
Intonaci con presenza di pitture sinte-

tiche (acriliche, silossaniche): applicare direttamente.

Cemento/calcestruzzo/fibroceamento: applicare una mano di ONE MICRO.

Gesso/cartongesso nuovi: applicare una mano di UNO FIX o ONE MICRO.

Gesso/cartongesso tintegegiati con tempera: applicare direttamente.

Gesso/cartongesso tintegegiati con lavabili: applicare direttamente.

## Preparazione del prodotto

Per applicazione a pennello diluire il prodotto con circa il 50% in volume d'acqua per la prima mano, con il 40% per l'applicazione della seconda mano; per applicazioni a rullo diluire con il 35% in volume con acqua. In entrambi i casi mescolare bene il tutto.

## Applicazione

Applicare un primo strato avendo cura di distribuire il prodotto in modo uniforme sulla superficie a pennello, rullo, spruzzo o airless. Dopo almeno 6-8 ore procedere con l'applicazione del secondo strato.

## Avvertenze importanti

Non applicare con temperatura ambientale e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C e con Umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione in presenza di condensa superficiale, sotto l'azione diretta del sole o di forte vento. Lavare subito con acqua gli attrezzi e le apparecchiature dopo l'uso.

## Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Usare i prodotti secondo le vigenti norme d'igiene e di sicurezza. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.

## Caratteristiche prestazionali

Tipo di legante	copolimeri in dispersione acquosa
Aspetto	in pasta/pigmentato
Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1.700 ± 20 g/l
Viscosità Brookfield (ASTM D2196) 25°C±2	18.000 ± 2.000 cP
Permeabilità al vapore acqueo e classificazione (UNI EN ISO 7783-2)	V= 405 g/m <sup>2</sup> 24h Classe I (alta permeabilità)
Spessore dello strato d'aria equivalente (UNI EN ISO 7783-2)	Sd = 0,052 m
Grado di brillantezza (UNI EN ISO 2813)	5 -10 gloss, opaco
Contenuto COV (DIR. 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valori limiti UE per sottocategoria a, tipo BA 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo, airless
Consumo teorico	ca. 160 g/m <sup>2</sup> per mano (0,10 l/m <sup>2</sup> )
Resa teorica	5 m <sup>2</sup> /l a due mani
Sovraverniciatura	6-8 ore

v. 10/2017

Numero Verde  
800 350907

www.fornacigrigolin.it  
info@fornacigrigolin.it

**Grigolin**  
evoluzioni costruttive

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.