



Primer.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/g): 30 g/l (2010).

Il prodotto Fondo di preparazione universale contiene al massimo 5 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Fondo riempitivo pigmentato a base minerale per la preparazione dei supporti nei sistemi ai silicati-calce-silossanici. Consigliato per il trattamento dei fondi con discontinuità di assorbimento dovuto a rappezzi o lievi irregolarità strutturali. Granulometria ≤ 0.2 mm.

Ideale come fondo di collegamento, qualora fosse necessaria l'applicazione di prodotti di natura minerale su supporti già trattati anche con finiture sintetiche ben ancorate.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire eventuali macchie di sporco e spazzolare per eliminare parti mobili del supporto.

CICLO APPLICATIVO

Su intonaci idonei a base di calce aerea, calce idraulica, calce/cemento, intonaci finiti con pitture e rivestimenti.

Supporti non trattati e poco assorbenti: applicare una mano di fissativo specifico in relazione alla tipologia del ciclo scelto. Successivamente applicare una mano di **FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE**.

Supporti trattati con vecchie pitture o rivestimenti sintetici o minerali: si consiglia di eliminare completamente le vecchie pitture e/o i rivestimenti. Qualora non fosse possibile, applicare una o due mani di **FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE**.

APPLICAZIONE

Il **FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE** dovrebbe essere preferibilmente applicato a pennello, incrociando le passate per migliorare e mascherare già dalle prime mani del ciclo le piccole irregolarità del supporto.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 4-7		Diluyente acqua		Pulizia attrezzi acqua		Applicazione a rullo SCONSIGLIATA	
Aspetto e finitura opaco		Fuori polvere		Peso specifico kg/l 1.4 ± 0,02		Applicazione a pennello SI da 0 a 5%	
Colori bianco		Secco al tatto 4-5 ore		Solidi in volume =		Applicazione a spatola NO	
Esterni / interni SI/SI		Secco in profondità 12 ore		Viscosità =		Applicazione a spruzzo ad aria NO	
Vita di stoccaggio 12 mesi		Sovraverniciabilità 12 ore		Temperatura di infiammabilità =			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.toscanovernici.it