



Primer fissante.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/h): 750 g/l (2007)/ 750 g/l (2010).

Il prodotto Isosolv contiene al massimo 750 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Isolante fissativo murale, a base di resine Pliolite®, ideale per superfici murali vecchie e nuove con buon potere penetrante e buon potere consolidante. Insaponificabile, forma un ponte di adesione ideale tra i supporti minerali e le finiture, uniformando gli assorbimenti.

Il prodotto è pronto all'uso. Solo in caso di necessità può essere diluito con diluente sintetico o nitro in misura del 30% massimo.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, sverniciare completamente, lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Superfici murali con muffe: spazzolare e pulire, disinfettare con appositi prodotti. Stuccare all'interno MORGAN'S STUCCO IN POLVERE o MORGAN'S STUCCO IN PASTA.

FINITURA

Applicare una mano di ISOSOLV e dopo 12 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

COLORE Incolore

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5°C . Non applicare inoltre su superfici calde esposte al sole. Conservare in barattolo ben chiuso alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 10		Diluente DIL.SINTETICO O NITRO		Pulizia attrezzi DIL.SINTETICO		Applicazione a rullo PRONTO ALL'USO	
Aspetto e finitura TRASPARENTE		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 0.89		Applicazione a pennello PRONTO ALL'USO	
Colori INCOLORE		Secco al tatto 3-5 ORE		Solidi in volume 12		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI/SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
Vita di stoccaggio 36 MESI		Sovraverniciabilità 12 ORE		Temperatura di infiammabilità 25 °C		APPLICAZIONE A TAMPONE PRONTO ALL'USO	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.toscanovernici.it