



CARATTERISTICHE

Isolante fissativo murale a solvente inodore, a base di resine Pliolite® elastomeriche ed inerti micronizzati. Ideale per superfici murali vecchie e nuove, fondi difficili quali premiscelati, intonaci sfarinanti, vecchie pitture aderenti ma sfarinanti. Buon potere penetrante e buon potere consolidante. Insaponificabile. Forma un ponte di adesione ideale tra i supporti minerali e le finiture. Uniforma gli assorbimenti.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile : lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati : eliminare completamente, spolverare.

Superfici murali con muffe : dopo la pulizia, sanificare con BIOSAN1. Lasciare asciugare perfettamente. Stuccare all'interno con MORGAN'S STUCCO IN PASTA o IN POLVERE ed all'esterno con appositi prodotti.

Applicare una mano di PONTE DI ANCORAGGIO diluito eventualmente in funzione del tipo di supporto. Dopo 6 - 8 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di PONTE DI ANCORAGGIO , a base di resina Pliolite® in solvente inodore, cariche leggere micronizzate ed elastomeri, su premiscelati all'esterno ed all'interno o su fondi difficili quali gesso e cartongesso.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|
| Resa Teorica Per mano mq/l 10 | | Diluyente DILUENTE INODORE | | Pulizia attrezzi DILUENTE INODORE | | Applicazione a rullo PRONTO USO | |
| Aspetto e finitura TRASPARENTE | | Fuori polvere = | | Peso specifico kg/l 0,8 | | Applicazione a pennello PRONTO USO | |
| Colori INCOLORE | | Secco al tatto 3 - 5 ORE | | Solidi in volume 16 | | Applicazione a spatola = | |
| Esterni / interni SI / SI | | Secco in profondità 24 ORE | | Viscosità = | | Applicazione a spruzzo ad aria = | |
| Vita di stoccaggio 36 MESI | | Sovraverniciabilità 6 - 8 ORE | | Temperatura di infiammabilità 40 °C | | = | |

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.