



## Ballast TOLERANT HB

Anticorrosivo "Surface Tolerant" ad alto spessore

Codice: BPH....

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Ballast TOLERANT HB** è un anticorrosivo surface tolerant di collegamento epossì-vinil-poliammidico tixotropico che permette di formare alto spessore grazie alla rapida essiccazione. **Ballast TOLERANT HB** consente di costruire alti spessori a mano unica fino a 150 microns ed è sovraverniciabile anche dopo lunghi periodi sia con smalti poliuretani sia con antivegetative .

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Fuori polvere Dust Free <b>15 min</b>	Calpestabilità	Resa Spreading <b>8m<sup>2</sup>/lt</b>	Ugelli Tips <b>0,018- 0,022</b>	Diluizione Thinning <b>Diluyente 03</b>			
---	----------------	---	---	---	--	--	---

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

<b>TIPOLOGIA</b>	Epossì-vinil-poliammidico
<b>COLORE</b>	Bianco Argento – Grigio Argento
<b>ASPETTO</b>	Semilucido
<b>PESO SPECIFICO</b>	1.22±0.05 g/cm <sup>3</sup>
<b>CONTENUTO SOLIDI</b>	66% volume
<b>RAPPORTO DI MISCELAZIONE</b>	A:B=4:1 in peso
<b>SPESSORE TIPICO</b>	75-125 microns
<b>RESA</b>	~8 mq/lt a 75 mic.
<b>DILUENTE</b>	Diluente 03
<b>VITA DA SCAFFALE</b>	24 mesi

### DATI ESSICCAZIONE (T20°C)

<b>Fuori polvere</b>	15 min
----------------------	--------

## Ballast TOLERANT HB

Anticorrosivo "Surface Tolerant" ad alto spessore



### Metodi di applicazione

Si

Si

Si

### INFORMAZIONI GENERALI

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di **Ballast TOLERANT HB** è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/40°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### TRASPORTO

**Ballast TOLERANT HB** deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

### SMALTIMENTO

Non gettare lattine o versare il prodotto nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che il prodotto si indurisca prima dello smaltimento. I residui di **Ballast TOLERANT HB** non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Provvedere alle idonee protezioni personali per gli operatori, all'impiego di attrezzature di sicurezza e ad adeguata ventilazione. Vedere, inoltre, l'etichetta di pericolosità e sicurezza riportata sulla confezione. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto all'impiego richiesto lo fa a suo rischio. L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è, comunque, da considerarsi esaustiva. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Rev. N. 21 Novembre 2014