



## Deck ANTISKID

Finitura Monocomponente




Antiscivolo

Codice: DEA...

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Deck ANTISKID è una pittura antiscivolo con caratteristiche di rapida essiccazione e calpestabilità. La composizione di Deck ANTISKID è tale da ottimizzare la durata al calpestio e la resistenza agli agenti atmosferici. Deck ANTISKID è ideale per conferire caratteristiche antiscivolo, anche in presenza di acqua, a pavimentazioni ove si richieda la massima durata e resistenza.

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Fuori polvere Dust Free <b>15 min</b>	Secco in profondo <b>45 min</b>	Resa Spreading <b>2.5m<sup>2</sup>/kg</b>	Ugelli Tips <b>0,025-0,031</b>	Diluizione Thinning <b>Diluyente Nitro</b>			
---	------------------------------------	--	-----------------------------------	---	---	--	---

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

<b>TIPOLOGIA</b>	Finitura Monocomponente
<b>COLORE</b>	Bianco –Grigio –Rosso Ossido – Verde
<b>ASPETTO</b>	Opaco granuloso
<b>PESO SPECIFICO</b>	1.83±0.05 g/cm <sup>3</sup>
<b>CONTENUTO SOLIDI</b>	80%±2%wt
<b>RAPPORTO DI MISCELAZIONE</b>	NA (Monocomponente)
<b>RESA</b>	~2.5 mq/kg
<b>DILUENTE</b>	Diluyente Nitro
<b>VITA DA SCAFFALE</b>	12 mesi

### DATI ESSICCAZIONE (T20°C)

<b>Fuori polvere</b>	15 min
<b>Secco in profondità</b>	45 min

**Spessore Film Asc. Raccomandato**

300 micron asciutti

## Deck ANTISKID

Finitura Monocomponente

### Metodi di applicazione



### Diluizione

Si  
5%

Si

Si  
5%

### DESCRIZIONI PER L'USO

Non utilizzare se non accuratamente miscelato. Evitare di pitturare sotto i raggi solari diretti. Lasciare essiccare in un ambiente ben ventilato. La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo 15°C/59°F e massimo 35°C/95°F. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 5°C e 30°C. La temperatura del supporto deve essere compresa tra 5°C e 30°C.

### TRASPORTO

**Deck ANTISKID** deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

### INFORMAZIONI

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di **Deck ANTISKID** è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/40°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### SMALTIMENTO

Non gettare lattine o versare il prodotto nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che il prodotto si indurisca prima dello smaltimento. I residui di **Deck ANTISKID** non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Provvedere alle idonee protezioni personali per gli operatori, all'impiego di attrezzature di sicurezza e ad adeguata ventilazione. Vedere, inoltre, l'etichetta di pericolosità e sicurezza riportata sulla confezione. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto all'impiego richiesto lo fa a suo rischio. L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è, comunque, da considerarsi esaustiva. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Rev. N. 2 Novembre 2014