



## Fill Polyester

Stucco Poliesteri BIANCO

Codice: FPE...

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lo stucco **Fill Polyester** è ottenuto da una resina poliesteri accelerata tixotropica. Il prodotto indurito ha ottime resistenze chimico-fisiche e meccaniche. Trova applicazione nella riparazione del gelcoat ed ove vi sia da effettuare dei riempimenti con resine poliesteri.

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Pot Life <b>12 min</b>	Indurimento Hardening <b>18 min</b>	Resa Spreading	Ugelli Tips	Diluizione Thinning			
---------------------------	---	-------------------	----------------	------------------------	--	--	--

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

<b>TIPOLOGIA</b>	Stucco in Resina Poliesteri bicomponente
<b>ASPETTO</b>	Pastoso - denso
<b>COLORE</b>	Bianco
<b>CONTENUTO DI MONOMERO</b>	33%
<b>VISCOSITA'</b>	26000 cps
<b>PICCO ESOTERMICO</b>	165°C
<b>GEL TIME/POT LIFE</b>	12 min
<b>INDURIMENTO</b>	18 min
<b>RAPPORTO DI CATALISI</b>	Base/Catalizzatore=98/2 – (2%)
<b>DENSITA'</b>	1.35±0.05 g/cm <sup>3</sup>
<b>COMPOSTI ORGANICI VOLATIVI (COV)</b>	157g/Kg – 283 g/Lt
<b>(199/13/CE) - COV</b>	145 g/Kg – 261 g/Lt
<b>VITA DA SCAFFALE</b>	12 mesi



## Fill Polyester

Stucco Poliesterre BIANCO



### Metodi di applicazione

No

Si

No

### MISCELAZIONE

Unire alla resina 2% di catalizzatore, miscelare avendo cura di non intrappolare bolle d'aria ed applicare.

### INFORMAZIONI

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di **Fill Polyester** è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/40°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### TRASPORTO

**Fill Polyester** deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

### SMALTIMENTO

Non gettare lattine o versare il prodotto nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che il prodotto si indurisca prima dello smaltimento. I residui di **Fill Polyester** non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Contiene stirolo. Non respirare i vapori e sempre proteggere viso e vie respiratorie. Provvedere alle idonee protezioni personali per gli operatori, all'impiego di attrezzature di sicurezza e ad adeguata ventilazione. Vedere, inoltre, l'etichetta di pericolosità e sicurezza riportata sulla confezione. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto all'impiego richiesto lo fa a suo rischio. L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è, comunque, da considerarsi esaustiva. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Rev. N. 14 Novembre 2014